

第一次施工：

封閉式防水塗料

施工方式：以噴刷式施工，實施 2-3 道次，全部完成，約 2 天後，再進行強化型防水塗料施工。

第二次施工：

強化型防水塗料

施工方式：

1. 以原料 1 公斤加水泥 0.7 公斤混合攪拌均勻塗抹(2-3 道次)。
2. 凹凸不平外，以原料 1 公斤加水泥 1-1.2 公斤(順手即可)混合攪拌均勻後塗抹。
3. 全部完成，約 2 天後，再進行外牆、地板塗料塗抹。

第三次施工：

水泥外牆、地板專用塗料

施工方式：攪拌均勻後，以刷、滾式施工即可，施工進行時，覺得太稠時，可加少量清水，以順暢為主。

強效型頂級奈米防水塗料

施工及事前處置：

1. 施工處，務必放置 3 天或以上，不可使用，讓其完全乾裸厚，才可塗抹。
2. 塗抹越濕潤能深入底層，達至防漏(水)效果。
3. 先塗抹牆壁壁磚及地板地磚接縫處 3 道次或以上(可循環連續塗抹)。
4. 請勿添加任何物質，直接塗抹即可。
5. 接縫處完成後，全面塗抹 2-3 道次(壁、地、磚及接縫處)。
6. 水泥牆或水泥地板，直接塗抹 3 道次或以上即可。